

## FICHA TECNICA

# REVOCO DECORATIVO BLUCLAD 1.5 mm

Revoco a base de copolímeros acrílicos modificados con siloxano

### Campos de aplicación

### Presentación

25 Kg. Ref.: 4033785/86/87 y 88

Revestimiento pétreo al SILOXANO muy transpirable de uso exterior e interior. Especialmente diseñado para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado) sobre placas de cemento reforzado **BLUCLAD** (Fachadas trasventiladas)

### Características técnicas

Productos	
Base del Ligante	Copolímeros acrílicos modificados con siloxano
Diluyente	Agua
Densidad	1.75 ± 0.05 g/cc
Extracto seco	79 ± 1 %
Consistencia	Pasta tixotrópica
Color	Blanco y carta de más de 400 colores
Acabado	Mate texturado
Granulometría	Diámetro medio < 1.5 mm
Permeabilidad al agua	Impermeable. W < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> h 0,5.
Permeabilidad al vapor de agua	Permeable al vapor de agua. Sd= 0,17 m Clase II.
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35° C
Herramienta	Llana o pistola de proyección
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Con agua máximo 5 %
Grueso recomendable da la película seca	1.5 - 2 mm
Rendimiento Teórico	2 - 3 Kg / m <sup>2</sup> , variable según acabado
Tiempo de Secado	Al tacto 2 horas. Total 24 horas Variable según condiciones climáticas

## FICHA TECNICA

### Ventajas

- Flexible.
- Dureza y durabilidad extraordinaria. Repele la suciedad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable. Permeable al vapor de agua .
- Fácil aplicación. Se talocha o frataso directamente, no requiere tiempo de espera. Proyectable.
- Amplia carta de colores, más de 400 posibilidades.
- Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color
- Permite conseguir diferentes texturas de acabado gota, gota chafada, fratasado, etc.
- Repintable.

### Aplicación y preparación del soporte

#### Soporte

Las placas cementicias deben estar sanas y limpias, libres de grasas y polvo. Deben estar firmemente fijadas a la estructura metálica, las juntas rellenas con mortero de relleno de juntas los defectos superficiales previamente rellenos y el revoco ligero base bien seco.

#### Aplicación

Aplicar previamente una mano de FONDO PETREO PARA REVOCO DECORATIVO BLUCLAD, diluida si fuera necesario, en función de la absorción del fondo con un máximo de 20% de agua.

Si se considera adecuado, realizar previamente la distribución de cortes decorativo o despieces.

Después de seco (mínimo 6 horas), aplicar el **REVOCO DECORATIVO BLUCLAD** con llana (acabado fratasado) o con pistola de proyección (acabado gota, gota chafada).

Si se aplica a llana, dar un espesor uniforme de 1,5 a 2 mm evitando marcas de llana. Cuando el producto tire ligeramente, proceder al fratasado, con llana de madera o plástico (acabado fratasado).

Si se aplica a pistola de proyección, recomendamos utilizar boquilla de 6 a 8 mm y una presión de pulverización de aprox. 2 Kg/cm<sup>2</sup> manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares. En función del acabado o textura deseada, se deja tal cual (acabado gota) o se procede a chafar con espátula de plástico (acabado gota chafada) o fratar con llana de plástico (acabado fratasado).

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## FICHA TECNICA

### Precauciones

No utilizar a temperatura inferior a 5° C., ni sobre superficies calientes, >30° C, para evitar marcas de empalmes. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. Proteger las zonas horizontales de cornisas, pretilas, etc. con sistemas de impermeabilización o mediante elementos de protección, como cubreras, etc. En fachadas de gran superficie, continua y carentes de zonas de corte evidentes, se recomienda la creación de separaciones al estilo de las efectuadas en monocapas.

### Suministro

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 25 kg	1	33 Cubos

### Carta de colores

El sistema de color, aplicable a **REVOCO DECORATIVO BLUCLAD**, tiene las siguientes características:

- Más de 400 colores.
- Pigmentos minerales resistentes a la luz.
- Asegurarse de utilizar el mismo lote en un mismo paño.

### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

### Seguridad

Exento de etiquetado de seguridad.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**consulta@euronit.es**

TELÉFONO DE ATENCIÓN COMERCIAL **901 502 085**